



检验检测报告

INSPECTION AND TEST REPORT

No: JYGF26N03911

共 4 页 第 1 页

单位信息 Applicant and Manufacturer	委托单位(App.): 无锡外国语学校 地址(Add.): 江苏省无锡市新吴区华庄街道西凤道一号				
客户认定信息 Sample Information Confirmed by Applicant	样品名称 (Sample): 运动服下装 规格型号 (Specifications): —— 样品数(Quantity): 2条				
检验检测类别 Test Category	委托检验	样品受理日期 Accept Date	2026-08-11	检验检测日期 Test Period	2026-08-11~2026-08-14
检验检测及判定依据 Inspection & Test Standard(s) and Judgment Basis	GB/T 31888-2015《中小学生校服》、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类、GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》B类				
检验检测结论 Inspection & Test Conclusion	样品经检验，所检项目符合GB/T 31888-2015标准规定的要求和GB 31701-2015、GB 18401-2010标准规定的B类要求。 签发日期: 2026-08-14 Issuing Date: Y M D				
备注 Note	——				

编制:
Editor:

钱蕾

钱蕾

审核:
Reviewer:

任祥红

任祥红

批准:
Approver:

康文华

康文华

检 验 检 测 结 果

INSPECTION AND TEST RESULT(S)

No: JYGF26N03911

共 4 页 第 2 页

检验检测项目 Test Item		单 位 Unit	技 术 要 求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项评价 Judgment
纤维含量/%		——	——	棉81.0, 聚酯纤维 19.0	——
甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	合格
pH值		——	4.0~8.5	6.1	合格
可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯(92-67-1)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	联苯胺(92-87-5)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	4-氯-邻甲苯胺(95-69-2)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	2-萘胺(91-59-8)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	邻氨基偶氮甲苯(97-56-3)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	5-硝基-邻甲苯胺(99-55-8)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	对氯苯胺(106-47-8)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	2,4-二氨基苯甲醚(615-05-4)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	4,4'-二氨基二苯甲烷(101-77-9)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	3,3'-二氯联苯胺(91-94-1)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	3,3'-二甲氧基联苯胺(119-90-4)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	3,3'-二甲基联苯胺(119-93-7)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷(838-88-0)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	2-甲氧基-5-甲基苯胺(120-71-8)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)(101-14-4)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	4,4'-二氨基二苯醚(101-80-4)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	4,4'-二氨基二苯硫醚(139-65-1)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	邻甲苯胺(95-53-4)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	2,4-二氨基甲苯(95-80-7)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	2,4,5-三甲基苯胺(137-17-7)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	邻氨基苯甲醚(90-04-0)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	4-氨基偶氮苯(60-09-3)	mg/kg	≤20	未检出	合格

检验检测结果

INSPECTION AND TEST RESULT(S)

No: JYGF26N03911

共 4 页 第 3 页

检验检测项目 Test Item		单 位 Unit	技 术 要 求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项评价 Judgment
可分解致癌芳香胺染料	2, 4-二甲基苯胺 (95-68-1)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	2, 6-二甲基苯胺 (87-62-7)	mg/kg	≤20	未检出	合格
起球 (E法) / 级		—	≥3-4	4	合格
接缝强力	裤后裆缝	N	≥140	310 (织物断裂)	合格
耐水色牢度 / 级	变色	—	≥3-4	4-5	合格
	沾色 [棉]	—	≥3-4	4-5	合格
	沾色 [聚酯]	—	≥3-4	4-5	合格
耐酸汗渍色牢度 / 级	变色	—	≥3-4	4-5	合格
	沾色 [棉]	—	≥3-4	4-5	合格
	沾色 [聚酯]	—	≥3-4	4-5	合格
耐碱汗渍色牢度 / 级	变色	—	≥3-4	4-5	合格
	沾色 [棉]	—	≥3-4	4-5	合格
	沾色 [聚酯]	—	≥3-4	4-5	合格
耐摩擦色牢度 / 级	干摩	—	≥3-4	4-5	合格
	湿摩	—	≥3	3-4	合格
耐皂洗色牢度 / 级	变色	—	≥3-4	4-5	合格
	沾色 [棉]	—	≥3-4	4-5	合格
	沾色 [聚酯]	—	≥3-4	4-5	合格
耐光色牢度 / 级		—	≥4	符合4	合格

备注(Note): pH值检测用氯化钾溶液介质方法进行试验、甲醛含量测试方法GB/T 2912.1检出限20mg/kg、可分解致癌芳香胺染料测试方法GB/T 17592定量限5mg/kg

样品照片

SAMPLE PICTURE

No: JYGF26N03911

共 4 页 第 4 页



JYGF26N03911

有限公司
Shin

中心 (江阴)
Shin