检 验 检 测 报 告

INSPECTION AND TEST REPORT

No: JYGF26N05435

单位信息 Applicant and Manufacturer	委托单位(App.)：无锡外国语学校 地址(Add.)：江苏省无锡市新吴区华庄街道西凤道一号				
客户认定信息 Sample Information Confirmed by Applicant	样品名称（Sample）：冬季常服脱卸式外套　　样品数(Quantity)：2件 规格型号（Specifications）：——				
检验检测类别 Test Category	委托检验	样品受理日期 Accept Date	2026-10-21	检验检测日期 Test Period	2026-10-21～2026-10-26
检验检测及判定依据 Inspection & Test Standard(s) and Judgment Basis	GB/T 31888-2015《中小学生校服》、GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》B类				
检验检测结论 Inspection & Test Conclusion	样品经检验，所检项目符合GB/T 31888-2015标准规定的要求和GB 31701-2015标准规定的B类要求。 签发日期：2026-10-27 Issuing Date：Y M D				
备注 Note	——				

编制：Editor：任祥红　　审核：Reviewer：康文华　　批准：Approver：钱蕾

任祥红　　康文华　　钱蕾

检 验 检 测 结 果
INSPECTION AND TEST RESULT(S)

No：JYGF26N05435

检验检测项目 Test Item		单 位 Unit	技 术 要 求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项评价 Judgment
纤维含量/%(外皮面料)		——	聚酯纤维100	聚酯纤维100(非纤维物质除外)	合格
耐水色牢度/级(外皮面料)	变色	——	≥3-4	4-5	合格
	沾色[聚酯]	——	≥3-4	4	合格
	沾色[棉]	——	≥3-4	4	合格
耐酸汗渍色牢度/级(外皮面料)	变色	——	≥3-4	4-5	合格
	沾色[聚酯]	——	≥3-4	4	合格
	沾色[棉]	——	≥3-4	4	合格
耐碱汗渍色牢度/级(外皮面料)	变色	——	≥3-4	4-5	合格
	沾色[聚酯]	——	≥3-4	4	合格
	沾色[棉]	——	≥3-4	4	合格
耐摩擦色牢度/级(外皮面料)	干摩	——	≥3-4	4-5	合格
	湿摩	——	≥3	4-5	合格
耐皂洗色牢度/级(外皮面料)	变色	——	≥3-4	4-5	合格
	沾色[聚酯]	——	≥3-4	4	合格
	沾色[棉]	——	≥3-4	4	合格
耐光色牢度/级(外皮面料)		——	≥4	符合4	合格
甲醛含量(外皮面料)		mg/kg	≤75	未检出	合格
pH值(外皮面料)		——	4.0～8.5	6.1	合格
异味(外皮面料)		——	无	无	合格
可分解致癌芳香胺染料(外皮面料)	4-氨基联苯(92-67-1)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	联苯胺(92-87-5)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	4-氯-邻甲苯胺(95-69-2)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	2-萘胺(91-59-8)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	邻氨基偶氮甲苯(97-56-3)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	5-硝基-邻甲苯胺(99-55-8)	mg/kg	≤20	未检出	合格

检 验 检 测 结 果
INSPECTION AND TEST RESULT(S)

No：JYGF26N05435

检验检测项目 Test Item		单 位 Unit	技 术 要 求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项评价 Judgment
可分解致癌芳香胺染料(外皮面料)	对氯苯胺(106-47-8)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	2,4-二氨基苯甲醚(615-05-4)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	4,4'-二氨基二苯甲烷(101-77-9)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	3,3'-二氯联苯胺(91-94-1)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	3,3'-二甲氧基联苯胺(119-90-4)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	3,3'-二甲基联苯胺(119-93-7)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷(838-88-0)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	2-甲氧基-5-甲基苯胺(120-71-8)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)(101-14-4)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	4,4'-二氨基二苯醚(101-80-4)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	4,4'-二氨基二苯硫醚(139-65-1)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	邻甲苯胺(95-53-4)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	2,4-二氨基甲苯(95-80-7)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	2,4,5-三甲基苯胺(137-17-7)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	邻氨基苯甲醚(90-04-0)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	4-氨基偶氮苯(60-09-3)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	2,4-二甲基苯胺(95-68-1)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	2,6-二甲基苯胺(87-62-7)	mg/kg	≤20	未检出	合格
纤维含量/%(外皮里料)		——	聚酯纤维100	聚酯纤维100	合格
纤维含量/%(外皮网眼里料)		——	聚酯纤维100	聚酯纤维100	合格
纤维含量/%(内胆面料)		——	锦纶100	锦纶100	合格
耐水色牢度/级(内胆面料)	变色	——	≥3-4	4-5	合格
	沾色[锦纶]	——	≥3-4	4	合格
	沾色[羊毛]	——	≥3-4	4-5	合格
耐酸汗渍色牢度/级(内胆面料)	变色	——	≥3-4	4-5	合格

检 验 检 测 结 果
INSPECTION AND TEST RESULT(S)

No：JYGF26N05435

检验检测项目 Test Item		单 位 Unit	技 术 要 求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项评价 Judgment
耐酸汗渍色牢度/级(内胆面料)	沾色[锦纶]	——	≥3-4	4	合格
	沾色[羊毛]	——	≥3-4	4-5	合格
耐碱汗渍色牢度/级(内胆面料)	变色	——	≥3-4	4-5	合格
	沾色[锦纶]	——	≥3-4	4	合格
	沾色[羊毛]	——	≥3-4	4-5	合格
耐摩擦色牢度/级(内胆面料)	干摩	——	≥3-4	4-5	合格
	湿摩	——	≥3	4-5	合格
耐皂洗色牢度/级(内胆面料)	变色	——	≥3-4	4-5	合格
	沾色[锦纶]	——	≥3-4	4	合格
	沾色[羊毛]	——	≥3-4	4	合格
耐光色牢度/级(内胆面料)		——	≥4	符合4	合格
甲醛含量(内胆面料)		mg/kg	≤75	未检出	合格
pH值(内胆面料)		——	4.0～8.5	6.1	合格
异味(内胆面料)		——	无	无	合格
可分解致癌芳香胺染料(内胆面料)	4-氨基联苯(92-67-1)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	联苯胺(92-87-5)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	4-氯-邻甲苯胺(95-69-2)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	2-萘胺(91-59-8)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	邻氨基偶氮甲苯(97-56-3)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	5-硝基-邻甲苯胺(99-55-8)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	对氯苯胺(106-47-8)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	2,4-二氨基苯甲醚(615-05-4)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	4,4'-二氨基二苯甲烷(101-77-9)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	3,3'-二氯联苯胺(91-94-1)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	3,3'-二甲氧基联苯胺(119-90-4)	mg/kg	≤20	未检出	合格

检 验 检 测 结 果
INSPECTION AND TEST RESULT(S)

No：JYGF26N05435

检验检测项目 Test Item		单 位 Unit	技 术 要 求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项评价 Judgment
可分解致癌芳香胺染料(内胆面料)	3,3'-二甲基联苯胺(119-93-7)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷(838-88-0)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	2-甲氧基-5-甲基苯胺(120-71-8)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)(101-14-4)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	4,4'-二氨基二苯醚(101-80-4)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	4,4'-二氨基二苯硫醚(139-65-1)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	邻甲苯胺(95-53-4)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	2,4-二氨基甲苯(95-80-7)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	2,4,5-三甲基苯胺(137-17-7)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	邻氨基苯甲醚(90-04-0)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	4-氨基偶氮苯(60-09-3)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	2,4-二甲基苯胺(95-68-1)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	2,6-二甲基苯胺(87-62-7)	mg/kg	≤20	未检出	合格
纤维含量/%(内胆里料)		——	锦纶100	锦纶100	合格
纤维含量/%(填充物)		——	聚酯纤维100	聚酯纤维100	合格
起球(E法)/级(外皮面料)		——	≥3-4	3-4	合格
起球(E法)/级(内胆面料)		——	≥3-4	3-4	合格
接缝强力(外皮)	后袖窿缝	N	≥140	270(缝纫线断裂)	合格
接缝强力(内胆)	后袖窿缝	N	≥140	300(织物断裂)	合格

备注(Note)：pH值检测用氯化钾溶液介质方法进行试验、甲醛含量测试方法GB/T 2912.1检出限20mg/kg、可分解致癌芳香胺染料测试方法GB/T 17592定量限5mg/kg

样品照片
SAMPLE PICTURE

No:JYGF26N05435

